

FAUCHON-BAUDOT	Document opérationnel	DO 04 99 051	A
	Fiche technique / Data Sheet	09/02/16	éd.
		page 1/ 1	

S48 CP

**RÉFRACTAIRE / REFRACTORY
PRODUIT ARGILEUX / FIRECLAY PRODUCT**

CARACTERISTICS	METHOD	UNIT	VALUE
<i>Analyse chimique / Chemical analyse</i>	XRF		
SiO ₂		%	46.5
Al ₂ O ₃		%	49.5
TiO ₂		%	1.0
Fe ₂ O ₃		%	1.1
CaO		%	0.2
MgO		%	0.2
Na ₂ O+K ₂ O		%	1
P ₂ O ₅		%	<0.1
<i>Physical Characteristics</i>			
Densité apparente / Bulk density	ISO 5017	g/cm ³	2.1
Porosité ouverte / open porosity	ISO 5017	%	25
Tolérances sur dimensions	SELON PRE R23	± %	1
Dimensional Tolerances	TABLEAU 2.2.3	± mm	2

Les valeurs mentionnées sont indicatives. Elles ne constituent pas un engagement de notre part et ne peuvent donner lieu à garantie. Une fiche de spécifications garanties peut être fournie pour chaque produit sur demande.

The properties shown in this table are not guaranteed values. For each product a product information sheet is available on request.